








 texdecor <small>W A L L C O V E R I N G S</small>	VINACOUSTIC <i>Abaca</i>	D.B 60 Version 1
---	------------------------------------	-----------------------------------

F / GB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / weight
130 cm, +/- 1 cm	A la bobine de / rolls 25 / 15 / 10 ml	+/- 3.5mm	+/- 890 g/m ²

COMPOSITION	
Vinyle de surface / surface vinyl	640 g/m ² de PVC teint en masse / PVC colour impregnated
Envers non tissé / non woven backing	250 g/m ² ; 100% Polyester

TESTS	
Test au feu / fire ability	Xénotest / Xenotest
 EUROCLASS C S3 d0	 Très bonne solidité lumière > 6 / very good light fastness > 6
Test acoustique / acoustic test	$\alpha W = 0,25$ Rapport d'essai du SIM / SIM Certification N° 138G04 -12 NRC = 0,25
Résistance Thermique : 0,08 m ² .K/W PV du CSTB (selon la norme NF EN 12 667)	



POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Sans raccord / free match		Super lessivable et brossable / extra washable and scrubbable (norme NF EN 233)
Colle / Adhesive	Ovalit Ultra ou Muroglue HP ou Quelyd Optima		
	Colle au mur / Adhesive on wall		
	Inverser les lés / Reverse alternate lengths		traitement antibactérien sur commande > 500 ml / bio- pruf treatment on request






 texdecor <small>W A L L C O V E R I N G S</small>	VINACOUSTIC <i>Abaca</i>	D.B 60 Version 1
---	------------------------------------	-----------------------------------


D / NL

Technische Daten / Technische details			
Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
130 cm, +/- 1 cm	zu Rollen von / rollen van 25 / 15 / 10 ml	+/- 3,5 mm	+/- 890 g/m ²

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche Vinyl / vinyl op het oppervlak	100 % Durchgehend gefärbtes PVC / PVC getint in de massa 640 g/m ²
Faservlies-Untergrund / vezelvliesdrager	100 % polyester 250 g/m ²

Tests / testen			
Feuerbeständigkeit / Brandklasse		Xenotest (norme NF EN 259)	
 EUROCLASS C S3 d0	auf allen A2 Untergründen / op A2 ondergrond		Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand > 6
Test acoustic (norme NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,25$	test von SIM / test van SIM N° 138G04 -12	
Thermische isolent : 0,08 m ² .K/W PV du CSTB (NF EN 12 667)			



Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Ansatzfrei / zonder aanzet		Waschbeständig, Scheuerbeständig / Afwasbaar en borstelbaar (norme NF EN 233)
Kleister / Lijm	Ovalit Ultra / Muroglue HP / Quelyd Optima / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit Ultra		
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		
	Die Bahnen Umdrehen / banen storten		BIO-PRUF-Behandlung auf Anfrage (ab 500 ml je Farbe) / BIO-PRUF behandeling op verzoek (vanaf 500 lm per kleur)






	VINACOUSTIC <i>Abaca</i>	D.B 60 Version 1
---	------------------------------------	-----------------------------------

E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Anchura	Longitud	Espesor	Peso
130 cm,+/- 1 cm	rollos de 25 / 15 / 10 ml	+/- 3,5 mm	+/- 890 g/m ²

COMPOSICIÓN	
vinilo superficial	100% teñido en la masa 640 g/m ²
Reverso en tejido no tejido	100 % polyester 250 g/m ²

PRUEBAS			
Prueba al fuego		Xenotest (norma NF EN 259)	
 EUROCLASS C S3 d0	sobre yeso A2		Muy buena resistencia a la luz > 6
Prueba acustica (norma NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,25$	Prueba SIM N° 138G04 -12	
Resistencia térmica : 0,08 m ² .K/W PV du CSTB (NF EN 12 667)			

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	empalme libre		lavable y cepillable (norma NF EN 233)
Cola	Ovalit Ultra o Muroglue HP o Quelyd Optima		
	Cola en la pared		
	Invertir láminas alternas		posibilidad de tratamiento antibacteriano > 500 ml